

YESOS MANCHA, S.A.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	Edición: 1	**Fecha: 21/06/2010**	

MORTERO SECO MORTERMAN M 7,5

DESCRIPCIÓN
Mortero para albañilería para uso corriente tipo (G) formulado a partir de cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos que le proporcionan gran trabajabilidad y fácil puesta en obra.

CARACTERÍSTICAS
Homogeneidad
Plasticidad
Garantía de calidad
Nuestros morteros están provistos de Marcado CE.

NORMATIVA
UNE-EN 998-2: Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

APLICACIONES
Mortero especialmente formulado para la realización de trabajos tradicionales de albañilería tales como levante de muros, tabiques de albañilería, bases de solado, etc…

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente y absorbente y debe estar limpio, libre de polvo, partículas sueltas y aceites. También debe estar exento de restos de sales, yesos, pinturas y piezas fácilmente disgregables. El soporte debe contener un cierto grado de humedad previo a la aplicación del mortero.

MODO DE EMPLEO
Amasar con agua hasta conseguir la consistencia adecuada para la aplicación del producto, preferentemente con amasadora mecánica.

PRECAUCIONES
No aplicar sobre soportes o piezas de baja o nula absorción.
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas, fuerte viento o sol directo.
No aplicar sobre yeso ni soportes derivados.
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.

RECOMENDACIONES
Las piezas a colocar se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la obra de la fábrica.
Durante el fraguado y el primer periodo de endurecimiento del mortero puesto en obra, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Es conveniente regar el morteros una vez haya comenzado el endurecimiento.

MANIPULACIÓN
Se deben usar gafas protectoras para los ojos, guantes de goma para las manos y ropa laboral de mangas largas.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado es de 15 Kg. de mortero por m^2 de superficie y un espesor de aplicación de 1 cm.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kgs paletizados a 1600 kgs.
Colores: GRIS y BLANCO

ALMACENAMIENTO
El producto debe almacenarse en lugar protegido de la intemperie.

DATOS TÉCNICOS

Granulometría	0-2 mm
Consistencia	175 ± 10 mm
Densidad en pasta	1.9 ± 0.2 g/cm^3
Resistencia a compresión	> 7.5 N/mm^2
Resistencia a cizallamiento	0.15 N/mm^2
Contenido en cloruros	< 0.1 %
Conductividad térmica	0.83 W/mK
Reacción frente al fuego	Clase A1

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 998-2
Categoría M 7,5.

NOTA: los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de XIMOR MORTEROS en caso de defectos en la calidad de fabricación se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.
Para un asesoramiento adicional, consulten con nuestro Departamento Técnico.